

SCHEDA TECNICA: ART. LAS VEGAS

CARATTERISTICHE DELLA PELLE D'ARREDAMENTO

ORIGINE PELLE	:	TORI
PROVENIENZA	:	EUROPA: Bretagna, Francia – Sud Germania
SPESSORE	:	mm 1,1*
TAGLIA MEDIA	:	mq 4,70 - 6,20*
ASPETTO DERMA	:	GRANA FINE
CONCIA	:	MINERALE
RICONCIA	:	SALI MINERALI E TANNINI SINTETICI
TINTURA	:	COLORANTI ACIDI E PREMETALLIZZATI
INGRASSO	:	OLI SINTETICI E VEGETALI
ASCIUGATURA	:	SU TELAIO
RIFINIZIONE	:	MACCHIATA CON VERNICE ALL'ACQUA, EFFETTO METALIZZATO

* tolleranza \pm 15%

Si dichiara che le ns pelli non rientrano tra quelle menzionate nella convenzione di Washington e che non sono trattate con oli cetacei

SPECIFICHE	TEST DA LABORATORIO	VALORE MINIMO	METODO
SOLIDITA' DEL COLORE			
Allo strofinio a umido	:	> 200 cicli – 4/5 GRS	> 3 scala dei grigi (GRS5) UNI EN ISO 11640
Allo strofinio a secco	:	> 1000 cicli – 4/5 GRS	> 3 scala dei grigi (GRS5) UNI EN ISO 11640
Alla luce dopo 72h di esposizione	:	> 4/5	> 3 scala dei grigi (GRS5) UNI EN ISO 105-B02
RESISTENZA ALLE FLESSIONI	:	> 50.000 cicli – non alterato	\geq 3 scala dei grigi (GRS5) UNI EN ISO 5402-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO	:	> 134 N	\geq 40/60 N UNI EN ISO 3377-1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	:	> 16 N/mm ²	\geq 10 N/mm ² UNI EN ISO 3376
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA	:	> 72%	\geq 20% UNI EN ISO 3376